

カラーバリエーション / 近似マンセル値、日射反射率


※遮熱塗装品は色名の前にSが付きます。  
 ※耐汚染塗装品は色名の前にCが付きます。  
 ※遮熱及び耐汚染の両方の機能を付与したものは、色名の前にSCが付きます。  
 ※JIS G3322:2012が定める5類該当品には JIS 5類 マークが付いています。

つやあり

	<b>RG003S</b> Sグリーン <span style="float:right">JIS 5類</span> マンセル値: 5.5G 2.9/4.6 日射反射率: 41%
	<b>RG006S</b> Sウグイス マンセル値: 8.3GY 6.6/2.1 日射反射率: 59%
	<b>RW007S</b> Cホワイト マンセル値: 5.0G 9.2/0.2 日射反射率: 69%
	<b>RW008S</b> Cサンドホワイト マンセル値: 1.4GY 7.7/0.7 日射反射率: 51%
	<b>RB009S</b> Sブルー <span style="float:right">JIS 5類</span> マンセル値: 6.0B 2.8/5.5 日射反射率: 48%
	<b>RV011S</b> Cアイボリー マンセル値: 3.4Y 8.2/1.5 日射反射率: 62%
	<b>RV012S</b> Cライトベージュ マンセル値: 3.5Y 7.2/2.6 日射反射率: 50%
	<b>RV013S</b> Cベージュ マンセル値: 3.7Y 7.0/1.7 日射反射率: 45%
	<b>RV014S</b> Cアイボリーホワイト マンセル値: 8.6Y 8.3/1.1 日射反射率: 61%

	<b>RV015S</b> Cクリーム マンセル値: 7.2Y 8.6/1.6 日射反射率: 62%
	<b>RM017S</b> SCシルバー マンセル値: 9.1B 6.8/0.2 日射反射率: 62%
	<b>RA019S</b> Sグレー マンセル値: 3.7BG 5.7/0.5 日射反射率: 59%
	<b>RM021S</b> Sメタリックブラウン <span style="float:right">JIS 5類</span> マンセル値: 7.6YR 2.6/0.8 日射反射率: 42%
	<b>RR024S</b> Sダークレッド <span style="float:right">JIS 5類</span> マンセル値: 0.8YR 3.1/6.5 日射反射率: 50%
	<b>RM026S</b> Cシルバーブラウン マンセル値: 2.5Y 4.5/0.9 日射反射率: 35%
	<b>RM027S</b> SCゴールド マンセル値: 1.2Y 4.7/1.8 日射反射率: 50%

ニスクカラー SGL 裏面色

	<b>WS</b> アイボリーベージュ マンセル値: 3.5Y 6.9/1.3
--	---

つや消し

	<b>RK001S</b> Sブラック <span style="float:right">JIS 5類</span> マンセル値: 4.7PB 2.3/0.5 日射反射率: 44%		<b>RM018S</b> Cシルバーメタリック マンセル値: 5.0GY 6.4/0.5 日射反射率: 47%
	<b>RK002S</b> Sブラックパール <span style="float:right">JIS 5類</span> マンセル値: 0.2RP 3.1/0.2 日射反射率: 44%		<b>RA020S</b> SCフリントグレー マンセル値: 5.6Y 7.3/0.2 日射反射率: 45%
	<b>RG004S</b> Sモスグリーン <span style="float:right">JIS 5類</span> マンセル値: 0.9G 3.4/1.0 日射反射率: 46%		<b>RN022S</b> Sブラウン <span style="float:right">JIS 5類</span> マンセル値: 5.5YR 2.6/1.1 日射反射率: 43%
	<b>RG005S</b> Sロクショウ マンセル値: 3.5BG 5.4/3.5 日射反射率: 58%		<b>RN023S</b> Sコゲチャ <span style="float:right">JIS 5類</span> マンセル値: 1.0YR 2.8/0.4 日射反射率: 45%
	<b>RB010S</b> Sダークブルー <span style="float:right">JIS 5類</span> マンセル値: 3.5PB 2.3/2.1 日射反射率: 46%		<b>RR025S</b> Sレッドブラウン <span style="float:right">JIS 5類</span> マンセル値: 9.2R 3.2/3.3 日射反射率: 47%
	<b>RM016S</b> Sギングロ マンセル値: 2.6B 4.0/0.3 日射反射率: 45%		<b>RY035S</b> Sオレンジ マンセル値: 7.1YR 4.9/6.7 日射反射率: 49%